

ON V L Petites Plaques

Panneau de polystyrène extrudé de type N
(cellules contenant de l'air), à finition latérale Feuillurée



Valeurs R & conditionnements

Valeur R m² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Panneaux/ colis	m²/ colis	Colis/ palette	m²/ palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
1,20	40	1 250	600	9	6,75	14	94,50	NS	21 33 764	8435062256362
1,50	50	1 250	600	8	6,00	12	72,00	NS	21 37 641	8435062259936
1,80	60	1 250	600	7	5,25	12	63,00	NS	21 37 643	8435062259943
2,20	80	1 250	600	5	3,75	12	45,00	NS	21 37 644	8435062259950
2,80	100	1 250	600	4	3,00	12	36,00	NS	21 37 645	8435062259967
3,35	120	1 250	600	3	2,25	14	31,50	NS	21 17 650	8435062207012

S : Stock - Produit toujours en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai nous consulter

Caractéristiques techniques

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique (λ_D)	W/(m.K)	0,034 (20 à 60 mm), 0,036 (70 à 120 mm)
Classement feu (EUROCLASSE)		E
Tolérance d'épaisseur		T1
Contrainte en compression CS(10/Y)	kPa	≥ 500
Caractéristiques spécifiques		
Stabilité dimensionnelle DS(TH)	%	< 5
Déformation sous charge et T° DLT(2)	%	< 5
Fluage en compression CC		CC(2/1,5/50)175
Absorption d'eau à court terme par immersion totale WL(T)	%	≤ 0,7
Absorption forcée par diffusion WD(V)		WD(V)3
Comportement gel - dégel FT		FT2

DTA n° 5/11 - 2217

CE : Produit certifié conforme à la norme européenne NF EN 13164

Code de désignation :

XPS-EN 13164-E-T1-CS(10\Y)300-DS(TH)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)175-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2

DoP : <http://dop.ursa-insulation.com>
N° 33XPSN5016111

ACERMI : Certificat n° 07/083/446

Classement sanitaire : A+

