URSA TERRA

URSA ALU

Panneau de laine de verre rigide autoportant revêtu
d'un papier kraft aluminium gaufré renforcé par un voile de verre



Valeurs R & conditionnements

Valeur R m² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux/ colis	m²/ colis	Colis/ palette	m²/ palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
1,40	50	1 310	1 000	8	10,48	6	62,88	NS	20 75 101	8435078241901
1,40	50	1 500	1 000	8	12,00	6	72,00	NS	20 75 103	8435078241970
1,40	50	1 985	1 000	8	15,88	6	95,28	NS	20 75 105	8435078241994
2,25	80	1 500	1 000	5	7,50	6	45,00	NS	20 75 104	8435078242014

S : Stock - Produit toujours en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai nous consulter

Caractéristiques techniques

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique (λ_D)	W/(m.K)	**0,035**
Classement feu (EUROCLASSE)		**B**
Production de fumée		**s1**
Gouttes / débris enflammés		**d0**
Tolérance d'épaisseur		**T4**
Caractéristiques spécifiques		
Résistance à la vapeur d'eau (Z)	m^2.h.Pa/ mg	**1**
Résistance à la compression à 10% de déformation cs (10/y)	KPa	**< 0,5**
Résistance à la vapeur d'eau (Z)	m^2.h.Pa/ mg	**1**

CE : Produit certifié conforme
à la norme européenne NF EN 13162
Code de désignation :
MW-EN 13162-T4-AW0.4-Z10-Cs (10) 0,5
DoP : http://dop.ursa-insulation.com
N° 34UGW35AG13071
AENOR : Certificat n° 020/003002
Classement sanitaire : A+

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Avantages

- Facilité de pose (panneau prêt à l'emploi)
- Assurance d'une finition esthétique

Applications

- **Toiture des bâtiments industriels**