

PURE 32 PP/38 PP

Panneau de laine de verre semi-rigide
revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé



Valeurs R & conditionnements - PURE 32 PP

Valeur R m ² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Unités/ colis	m ² / colis	Colis/ palette	m ² / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
3,15	101	1 350	600	6	4,86	16	77,76	S	2142185	4017916524854
3,75	120	1 350	600	5	4,05	16	64,80	D	2142186	4017916524878
4,35	140	1 350	600	4	3,24	16	51,84	D	2142187	4017916524892

Valeurs R & conditionnements - PURE 38 PP

Valeur R m ² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Unités/ colis	m ² / colis	Colis/ palette	m ² / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
1,20	45	1 350	600	16	12,96	20	259,20	D	2139201	4017916474234
2,00	75	1 350	600	10	8,10	20	162,00	D	2140945	4017916502302
2,60	100	1 350	600	8	6,48	20	129,60	D	2140946	4017916502326

S : Stock - Produit en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

Caractéristiques techniques

Caractéristiques obligatoires		PURE 32 PP	PURE 38 PP
Conductivité thermique déclarée (λ_D)	W/(m.K)	0,032	0,038
Classement feu (EUROCLASSE)		F	
Tolérance d'épaisseur		T3	
Caractéristiques spécifiques			
Résistance à la vapeur d'eau (Z)	m ² .h.Pa/mg	1	
Absorption d'eau à court terme (WS)	kg/m ²	< 1,0	
Isolant semi-rigide		De 101 à 140 mm	De 45 à 100 mm

Produit certifié conforme à la norme européenne :
NF EN 13162

Code de désignation : MW-EN 13162-T3-WS-Z1

DoP PURE 32 PP : <http://dop.ursa-insulation.com>
N° 33PU032KP16111

DoP PURE 38 PP : <http://dop.ursa-insulation.com>
N° 33PU038KP16111

ACERMI PURE 32 PP : Certificat n° 09/083/600

ACERMI PURE 38 PP : Certificat n° 14/083/952

Classement sanitaire : A+

Conseils URSA

- Associez notre système URSA SECO au PURE 32 PP ou 38 PP pour une parfaite étanchéité à l'air

ASTUCE DE POSE :

Le produit se pose toujours kraft côté chaud de l'habitation



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Avantages

Les 3 atouts majeurs d'URSA PUREONE

- Garantie 25 ans
- Préserve la qualité de l'air intérieur
- Confort de pose

Les + produits

- Facilité de mise en œuvre
- Isolation thermique haute performance
- Confort de pose

Applications

- Isolation thermique et acoustique des murs par l'intérieur

