

URSA PUREONE

PURE 40 RP

Rouleau de laine de verre revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé



Valeurs R & conditionnements

Valeur R m ² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Unités/ colis	m ² / colis	Colis/ palette	m ² / palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
2,50	100	8 500	1 200	1	10,20	24	244,80	D	2131826	5412424764430
5,00	200	4 500	1 200	1	5,40	24	129,60	S	2131364	5412424764454
6,00	240	3 250	1 200	1	3,90	24	93,60	S	2131365	5412424764478
6,50	260	3 000	1 200	1	3,60	24	86,40	S	2132054	4017916407485
7,00	280	2 800	1 200	1	3,36	18	60,48	D	2138986	4017916469780
7,50	300	2 600	1 200	1	3,12	18	56,16	S	2138987	4017916469803

S : Stock - Produit en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai et quantité nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai et quantité nous consulter

Caractéristiques techniques

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique déclarée (λ_D)	W/(m.K)	0,040
Classement feu (EUROCLASSE)		F
Tolérance d'épaisseur		T1
Caractéristiques spécifiques		
Résistance à la vapeur d'eau (Z)	m ² .h.Pa/mg	1

Produit certifié conforme à la norme européenne :
NF EN 13162

Code de désignation : MW-EN 13162-T1-Z1

DoP : <http://dop.ursa-insulation.com>

N° 33PU040KP16111

ACERMI : 09/083/596

Classement émission COV : A+



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Conseils URSA

- Associez notre système URSA SECO au PURE 40 RP pour une parfaite étanchéité à l'air

ASTUCE DE POSE :

Pour la pose en bicouche, le produit se pose toujours kraft côté chaud de l'habitation

Avantages

Les 3 atouts majeurs d'URSA PUREONE

- Garantie 25 ans
- Préserve la qualité de l'air intérieur
- Confort de pose

Les + produits

- Rapidité de mise en œuvre
- Large choix d'épaisseurs
- Confort de pose

Applications

- Combles perdus
- Plafonds

